



## 100% МЕРСЕРИЗОВАННЫЙ ХЛОПОК ШВЕЙНАЯ НИТКА

# Duracotton®

Durak Duracotton® - это специально разработанная 100% мерсеризованная хлопковая швейная нитка. Она изготовлена из высококачественного хлопка, что обеспечивает больший блеск и высокую прочность. Процесс мерсеризации также обеспечивает нитке высокую Affinity, что делает её идеальной для шитья как необработанных, так и мерсеризованных 100% хлопковых тканей.

Дуракоттон® имеет гладкую и блестящую поверхность, что обеспечивает отличные результаты.



### Свойства продукта

- ❖ Обеспечивает consistently лучшие цветовые результаты.
- ❖ Имеет гладкую и более яркую поверхность благодаря процессу мерсеризации.
- ❖ Обеспечивает более высокую прочность, чем у других конкурентов.
- ❖ Сертифицировано по стандарту Oeko-Tex 100, класс I.

### Области применения


- ❖ Пост-окрашенные изделия
- ❖ Одежда
- ❖ Кожа
- ❖ Домашний текстиль

# Duracotton®

## Физические свойства

Разлагается при 180°C и легко горит. При длительном воздействии солнечного света становится желтым и теряет прочность.

Усадка при 100°C обычно 1% или меньше, чувствителен к температурам выше 130°C.



## Химические свойства

**Минеральные кислоты:** Чувствителен к минеральным кислотам, особенно если галогенированные.

**Щелочи:** Разбухает при каустической мерсеризации, но не повреждается.

**Органические растворители:** В основном не подвержен воздействию большинства органических растворителей. Вероятность потери прочности при загрязнении железом во время отбеливания.

**Отбеливание:** Хорошая стойкость к хлору.

**Влажность:** Приблизительно 8%.



## Таблица толщины и прочности

Номер билета.	Номинальный Текс	Прочность CN	Удлинение %	Размер иглы (Nm)
24	65	2.200	5 - 10	110 - 120
40	45	1.370	5 - 10	90 - 110
60	30	930	5 - 10	75 - 80

## Презентация

Durak Duracotton® предлагает широкий ассортимент цветов в различных метрах и толщине.

## Светостойкость

Стойкость к стирке при 60°C	<b>ISO 105 C06</b>	Мин. 4
Стойкость к воде	<b>ISO 105 E01</b>	мин. 4
Стойкость к трению	<b>ISO 105 X12</b>	мин. 4
Стойкость к гипохлориту	<b>ISO 105 N01</b>	мин. 4
Стойкость к химической чистке	<b>ISO 105 D01</b>	мин. 4
Стойкость к поту	<b>ISO 105 E04</b>	мин. 4
Стойкость к искусственному свету	<b>ISO 105 B02</b>	мин. 4

## Следования хранения

Должен храниться вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

