



АНТИСТАТИЧЕСКИЙ

100% НЕПРЕРЫВНАЯ НИТЬ
ПОЛИЭФИРНАЯ ШВЕЙНАЯ НИТЬ

Durafix AS®

Durak Durafix AS® (Anti-Static) — это антистатическая швейная нить, изготовленная из 100% высокопрочного непрерывного полиэфирного волокна, предварительно стабилизированного вместе с проводящим материалом. Она предназначена для использования в приложениях, где электростатический заряд является проблемой. Высокая прочность на разрыв и оптимальные характеристики растяжения обеспечивают гладкое и привлекательное шитье кожаной обуви. Она специально смазана для обеспечения высокого соотношения прочности и тонкости и гладкого, однородного внешнего вида. Смазка также помогает хорошо работать во время шитья.



Свойства продукта

- Специально разработан для предотвращения образования статического электричества на изделиях.
- Безупречное и гладкое шитье достигается благодаря специальному смазочному материалу.
- Превосходные показатели статического и динамического трения снижают утечку «вниз» через отверстие.
- Обеспечивает исключительную пригодность к шитью.



Durafix AS®

Области применения

- Сектор кожи
- Защитная обувь
- Защитная обувь
- Походная обувь
- Одежда и обувь военного назначения



Физические свойства

Плавится при температуре 260°C и размягчается при температуре 220 - 240°C.

Усадка составляет менее 1% при 150°C.

Химические свойства

Минеральные кислоты: Устойчив к большинству минеральных кислот.

Щелочи: Не подвержен влиянию слабых щелочей, умеренно устойчив к сильным щелочам.

Органические растворы: не подвержены воздействию обычных растворителей, растворимы в некоторых фенольных соединениях.

Отбеливание: не подвержено влиянию.

Микроорганизмы / (грибы, плесень): Не подвержены воздействию.

Стирка/Химчистка: не влияет.

Восстановление влажности: %0,4

Презентация

DURAK Durafix AS® предлагает широкий ассортимент цветов, различных размеров и толщин.

Стойкость цвета

Устойчивость к стирке при 60°C	ISO 105 C06 Мин. 4
Водостойкость	ISO 105 E01 Мин. 4
Стойкость к трению	ISO 105 X12 Мин. 4
Устойчивость к гипохлориту	ISO 105 N01 Мин. 4
Устойчивость к химчистке	ISO 105 D01 Мин. 4
Стойкость к потоотделению	ISO 105 E04 Мин. 4
Устойчивость к искусственному свету	ISO 105 B02 Мин. 4

Условия хранения

Хранить вдали от источников тепла, влажности и прямых солнечных лучей.





Durafix AS®

Таблица толщины и прочности

Номер билета	Номинальный Текс	Сила КН	Удлинение %	Размер иглы (Нм)
30	80	5.500	14 - 26	130 - 140
60	45	2.950	14 - 24	90 - 100
70	40	2.650	14 - 24	90 - 100
80	35	2.280	14 - 20	75 - 90
120	24	1.600	14 - 20	70 - 90



Другие суббренды Durafix

Durafix WR®

100% высокопрочная швейная нить из непрерывного полизифирного волокна с водоотталкивающей пропиткой.

Имеет водоотталкивающее поверхностное покрытие без содержания ПХФ.

Durafix UV®

100% высокопрочная швейная нить из непрерывного полизифирного волокна с устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Durafix UV® сводит к минимуму такие последствия воздействия УФ-излучения, как изменение цвета, низкая стойкость к истиранию и потеря прочности.

Durafix OC®

100% высокопрочная непрерывная полизифирная швейная нить со специальными процессами отделки для обеспечения высокой производительности шитья в самых сложных условиях. Контролируемый процесс смазки применяется путем исключения таких веществ, как силикон, смазка, графит, воск и парафин, во время процесса отделки.

Дюрафикс CRF®

100% высокопрочная непрерывная полизифирная швейная нить, произведенная путем добавления огнестойких свойств. Поверхность нити покрыта огнестойким химикатом в соответствии со стандартами метода химического покрытия.

Durafix Multicolor®

Многоцветная швейная нить, изготовленная из 100% высокопрочного непрерывного полизифирного волокна.

Нить окрашивается методом литья в четыре разных цвета, что придает ей многоцветный эффект.

Durafix Recycled®

Высокопрочные полизифирные швейные нитки, изготовленные из 100% переработанного полиэстера.

Она обладает всеми преимуществами, которые может предложить экологичная швейная нить, не снижая при этом ее швейных характеристик.