



ВЫСОКОЕ РАСШИРЕНИЕ
ПОЛИЭФИРНАЯ ШВЕЙНАЯ НИТЬ

Duraflex®

DURAK Dura flex® — это эластичная швейная нить из полиэстера. Она обеспечивает необходимую эластичность швам, которые требуют эластичных свойств, особенно вокруг шеи, вокруг рук и ног. Таким образом, предотвращаются разрывы, которые могут возникнуть при растяжении. Она обеспечивает очень хорошую функцию растяжения и восстановления при использовании челночного стежка. Расход ниток значительно меньше, чем при цепных стежках. Если нитки марки Dura flex® использовать одновременно в качестве верхней и нижней нити, можно добиться максимальной гибкости шитья.



Свойства продукта

- ❖ Отличная гибкость шва благодаря своей структуре.
- ❖ Обеспечивает высокую производительность шитья в самых сложных условиях.
- ❖ Яркий, шелковистый и блестящий вид.
- ❖ Высокая устойчивость к истиранию и потоотделению.
- ❖ Доступно в широком ассортименте цветов и размеров для всех типов эластичных тканей.

Duraflex®

Области применения

- Нижнее белье
- Спортивная одежда
- Домашний Текстиль
- Купальники
- Одежда
- Все виды шитья, требующие гибкости

Физические свойства

Плавится при температуре 260° С и размягчается при температуре 220 - 240° С.

Усадка составляет менее 1% при 150° С.

Химические свойства

Минеральные кислоты: Устойчив к большинству минеральных кислот.

Щелочи: Не подвержен влиянию слабых щелочей, умеренно устойчив к сильным щелочам.

Органические растворители: не подвержен воздействию обычных растворителей, растворяется в некоторых фенольных соединениях.

Отбеливание: не подвержено влиянию.

Микроорганизмы (плесень/гниение): не подвержены воздействию.

Стирка/Химчистка: не влияет.

Восстановление влажности: %0,4



Презентация

Dura k Dura flex® предлагает широкий ассортимент цветов, размеров и толщины.

Страйкс Хаус Групп

Устойчивость к стирке при 60° С	ISO 105 C06 Мин.4
Водостойкость	ISO 105 E01 Мин. 4
Стойкость к трению	ISO 105 X12 Мин. 4
Устойчивость к гипохлориту	ISO 105 N01 Мин. 4
Устойчивость к химчистке	ISO 105 D01 Мин. 4
Стойкость к потоотделению	ISO 105 E04 Мин. 4
Устойчивость к искусственному свету	ISO 105 B02 Мин. 4

Условия хранения

Хранить вдали от источников тепла, влажности и прямых солнечных лучей.



Duraflex®

Таблица толщины и прочности

Номер билета	Номинальный Текс	Сила КН	Удлинение %	Размер иглы (Нм)
30	100	3.000	40 - 50	110 - 130
50	66	2.000	40 - 50	100 - 120
120	33	950	40 - 60	75 - 90

