



ШИТЬЕ И ВЫШИВКА
ТРОСТЬ БОББИНА

Дюрак Дюралесс®

Шпульная швейная нить DURAK Duraless® с предварительной намоткой имеет специальную полость в середине и обладает гибкостью, позволяющей использовать ее с любой шпулей в швейных машинах. Этот продукт на 10 % повышает производительность за большей длины нити по сравнению со стандартными швейными нитками. DURAK Duraless® предлагается в различных вариантах толщины и длины шпульки. Они может безопасно использоваться во многих областях, таких как джинсовая одежда, одежда, нижнее белье, купальники/бикини, спортивная одежда, рабочая одежда, постельное белье/стеганые изделия, домашний текстиль в текстильной промышленности. Постельные принадлежности и домашний текстиль находятся в непосредственном контакте с кожей, поэтому ощущение очень важно. DURAK Duraless® обеспечивает ощущение приятности на ощупь и может легко создавать желаемые узоры при вышивании на легких и тонких изделиях, таких как тюль.

Инструкция по применению:

- 1 - Выньте пружину из корпуса.
- 2 - Извлеките из корпуса ломающуюся деталь
- 3 - Нить должна разматываться против часовой стрелки



Области применения

- ❖ Джинсовая ткань
- ❖ Готовая одежда
- ❖ Нижнее белье
- ❖ Купальники
- ❖ Рабочая одежда
- ❖ Матрасы и стеганые изделия
- ❖ Домашний текстиль
- ❖ Спортивная одежда

Свойства продукта

- ❖ Содержит в 2 раза или больше ниток на шпульку. Снижает затраты на обслуживание машины.
- ❖ Разница в длине шпули составляет менее 1%. Исключение затрат на покупку металлических деталей.
- ❖ Не содержит узлов.
- ❖ Не оставляет металлических и пластиковых отходов.
- ❖ Готовы к использованию на всех швейных и вышивальных машинах без каких-либо изменений в машине.
- ❖

Физические свойства

Плавится при 260°C, а также при 220-240°C. Усадка составляет менее 1% при 150°C.

Химические свойства

Минеральные кислоты: Устойчив к большинству минеральных кислот. **Щелочи:** Не подвержен воздействию слабых щелочей, умеренно устойчив к сильным щелочам.

Органические растворители: Не подвержен воздействию обычных растворителей, растворим в некоторых фенольных соединениях.

Отбеливание: не влияет.

Микроорганизмы (плесень/гниль): Не подвержен воздействию.

Стирка/сухая чистка: Не подвергается воздействию.

Восстановление влажности: 0,4%

Стойкость цвета

Устойчивость к стирке при 60°C	ISO 105 C06	Мин.4
Водостойкость	ISO 105 E01	Мин.4
Стойкость к истиранию	ISO 105 X12	Мин.4
Стойкость к гипохлориту	ISO 105 N01	Мин.4
Стойкость к химической чистке	ISO 105 D01	Мин.4
Стойкость к потливости	ISO 105 E04	Мин.4
Устойчивость к искусственному освещению	ISO 105 B02	Мин.4

Диаграмма толщины и прочности

Билет №.	Номинальный Текс	Прочность CN	Удлинение %
70/2	16	900	12 - 16
140/1	14	850	12 - 16
190/1	19	1335	12 - 16
233/1	23	1550	14 - 18
280/1	28	1850	14 - 18
466/1	46	3200	20 - 24

Презентация

DURAK Duraless® предлагает различные размеры и толщину метров.

Состояние хранения

Хранить вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.



2гр/к