



ВЫШИВАЛЬНАЯ НИТЬ ИЗ 100% МАТОВОГО
ПОЛИЭСТЕРА

Duramatt®

Durak Duramatt® - мягкая полиэфирная вышивальная нить с высокой светостойкостью. Ее показатели светостойкости в три раза выше, чем у других полиэфирных вышивальных нитей. Duramatt® имеет стойкие цвета и не . Поэтому ее рекомендуется использовать на поверхностях, которые будут долгое время подвергаться воздействию солнечных лучей. Специальные процессы отделки, повышающие эффективность вышивки, ее регулярная структура, высокая светостойкость и матовые цвета делают все . На них не влияет обычная стирка или химчистка. DURAK Duramatt® также повышает эффективность производства, увеличивая гармонию цвета и качество вышивки ваших изделий.



Свойства продукта

- Матовый вид
- Высокая прочность
- Повышает эффективность производства
- Обеспечивает высокую стойкость цвета и устойчивость к истиранию

Duramatt®

DURAK 

Duramatt®

Области использования

- Готовая одежда
- Ручная вышивка
- Декоративные предметы
- Обувь
- Сумки
- Домашний текстиль

Физические свойства

Плавится при температуре 260°C и размягчается при 220 - 240°C. Усадка составляет менее 1% при 150°C.

Химические свойства

Минеральные кислоты: Устойчив к большинству минеральных кислот. **Щелочи:** Не подвержен воздействию слабых щелочей, умеренно устойчив к сильным щелочам.

Органические растворители: Не подвержен воздействию обычных растворителей, растворим в некоторых фенольных соединениях.

Отбеливание: не влияет.

Микроорганизмы (плесень/гниль): Не подвержен воздействию.

: Не подвергается воздействию.

Восстановление влажности: %0,4



Презентация

Durak Duramatt® предлагается в широкой цветовой гамме с подходящей толщиной (tkt.50) для вышивки.

Условия хранения

Хранить вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

Стойкость цвета

Устойчивость к стирке при 60 C°	ISO 105 C06	Мин. 4
Водостойкость	ISO 105 E01	Мин. 4
Устойчивость к трению	ISO 105 X12	Мин. 4
Стойкость к гипохлориту	ISO 105 N01	Мин. 4
Стойкость к химической чистке	ISO 105 D01	Мин. 4
Стойкость к потливости	ISO 105 E04	Мин. 4
Устойчивость к искусственному освещению	ISO 105 B02	Мин. 6



Duramatt®

Диаграмма толщины и прочности

Билет №.	Номинальный Текс	Прочность CN	Удлинение %	Размер иглы (Нм)
50	15	700	20 - 30	60 - 75

