



## МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ НИТЬ ДЛЯ БРОДЕРИЗАЦИИ

### Дюрапол-Мет Плюс®

Durapol-Met Plus® - это бродильная нить, изготовленная методом фальцевания из металлизированной пленки и полиэфирной нити. Это превосходная металлизированная бродильная нить с чрезвычайно яркой и гладкой поверхностью. Она обеспечивает высокую эффективность работы, качество и блестящий декоративный вид даже в высокоскоростных бродильных машинах. Durapol-Met Plus® предлагается в серебряном, золотом и других цветах в зависимости от предпочтений.



### Свойства продукта

- Полиэфирно-металлическая нить обеспечивает отличную производительность и качественную вышивку даже мелких деталей.
- Декоративный и блестящий внешний вид.
- Отлично работает даже в высокоскоростных машинах.
- Высокая стойкость цвета.

# Дюрапол-Мет Плюс®

## Области использования

- Домашний текстиль
- Мужская/женская одежда
- Наматрасники
- Нижнее белье
- Декоративное применение



## Физические свойства

Плавится при температуре 260°C и размягчается при 220 - 240°C. Усадка составляет менее 1% при 150°C.

## Химические свойства

**Минеральные кислоты:** Устойчив к большинству минеральных кислот. **Щелочи:** Не подвержен воздействию слабых щелочей, умеренно устойчив к сильным щелочам.

**Органические растворители:** Не подвержен воздействию обычных растворителей, растворим в некоторых фенольных соединениях.

**Отбеливание:** не влияет.

**Микроорганизмы (плесень/гниль):** Не подвержен воздействию.

: Не подвергается воздействию.

**Восстановление влажности:** %0,4

## Условия хранения

Хранить вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

## Следует учесть:

*Вышитые изделия можно стирать, складывать, они устойчивы к воздействию солнечного света и хлора. Для достижения наилучших результатов используйте приведенные ниже инструкции по стирке и хранению;*

- 1- Не следует складывать и раскладывать изделия во влажном состоянии.
- 2- Вышитые изделия не следует помещать в сушилку без тщательного полоскания.
- 3- В паровых машинах изделия должны быть подвешены на вешалках и не должны соприкасаться. Важно, чтобы уровень нагрева не превышал 150°C.
- 4- Цвета производятся в соответствии с промышленными допусками на цвет.

## Стойкость цвета

Устойчивость к стирке при 60 C°	ISO 105 C06	Мин. 4
Водостойкость	ISO 105 E01	Мин. 4
Устойчивость к трению	ISO 105 X12	Мин. 4
Стойкость к химической чистке	ISO 105 D01	Мин. 4
Стойкость к потливости	ISO 105 E04	Мин. 4

## Презентация

Durak Durapol-Met Plus® предлагает широкую цветовую гамму в различных размерах и толщинах.





# Дюрапол-Мет Плюс®

## Диаграмма толщины и прочности

Билет №.	Номинал ный Текс	Прочност ь CN	Удлинение %	Размер иглы (Нм)
180/1*1	15	400	25 - 30	75
240/1*1	27	900	25 - 30	75
300/1*1	33	900	25 - 30	75
350/1*1T	35	1.300	25 - 30	75

