



ПАРЧОВАЯ НИТЬ ИЗ 100% ВИСКОЗЫ

Duravis®

DURAK Duravis® - это высококачественная вискозно-вискозная нить непрерывного плетения, специально разработанная для бродильных машин. Она обеспечивает отличную производительность даже на высокоскоростных бродильных машинах. Благодаря своей натуральной структуре она дает ощущение мягкого прикосновения в местах, где вышивка касается кожи. Она обеспечивает яркий и блестящий внешний вид. DURAK Duravis® привлекает широкий спектр применения благодаря своим ярким и разнообразным цветам, вариантам толщины и отличным характеристикам.



Области использования

- ❖ Вышивка
- ❖ Одежда
- ❖ Нижнее белье
- ❖ Текстиль для дома

Свойства продукта

- ❖ Надежная и мягкая вышивальная нить с естественным внешним видом.
- ❖ Высокая стойкость цвета.
- ❖ Яркий и блестящий внешний вид.
- ❖ На ощупь и по текстуре напоминает натуральные волокна.
- ❖ Работает очень плавно.

Условия хранения

Хранить вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

Вышитые изделия из вискозы можно стирать, кипятить и сохранять светостойкость. Однако, чтобы сохранить стойкость цвета вышивки, при стирке следует учитывать следующие моменты.

- 1- Вышитые вещи следует стирать отдельно и не стирать вместе с другими изделиями.
- 2- Его не следует плотно укладывать в стиральную машину, так как движение вышитых вещей внутри ванны должно быть легким.
- 3- Вышивальные изделия следует встрахивать сразу после стирки, нельзя оставлять их сложенными или уложенными в мокром и влажном виде.
- 4- Вышитые вещи (не содержащие химических смесей) следует стирать мягкими моющими средствами. Тяжелые химикаты и отбеливатели могут привести к обесцвечиванию вышивки.
- 5- Вышивки на шерстяных тканях не следует стирать в машине и вытряхивать.
- 6- Для удаления пятен не следует использовать пятновыводители или отбеливающие средства.
- 7- Вышивка вискозы, можно применять сухую чистку.
- 8- Гладить следует с изнаночной стороны вышитой поверхности или на другой ткани. При глажении следует использовать как можно более низкую температуру и паровой утюг, а не влажную ткань.
- 9- По экологическим соображениям, в целях защиты природы, мы вынуждены периодически менять некоторые материалы, используемые в красках и лаках. Поэтому, несмотря на все наши усилия, могут быть небольшие различия между цветовой картой и продуктом.

Диаграмма толщины и прочности

Билет №.	Номинальный Текс	Прочность CN	Удлинение %	Размер иглы (Нм)
50/1*2	10	300	15 - 20	*
80/1*2	16	360	15 - 20	*
120/1*2	24	620	15 - 20	*

Стойкость цвета

Durak Duravis® предлагает широкий спектр цветов в различных размерах и толщинах.

Презентация

Устойчивость к стирке при 60 С°	ISO 105 C06	Мин. 4
Водостойкость	ISO 105 E01	Мин. 4
Устойчивость к трению	ISO 105 X12	Мин. 4
СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ	ISO 105 D01	Мин. 4
Стойкость к потливости	ISO 105 E04	Мин. 4

