



100% ПОЛИЭСТЕР CORESPUN МНОГОЦВЕТНЫЙ ШВЕЙНАЯ НИТЬ

Poly-Strong PP Multi цвет®

DURAK Poly-strong(PP) Multicolor® - это многоцветная швейная нить из 100% полиэстера. Она окрашивается под давлением в четыре различных цвета, что придает нити многоцветный эффект. Poly-Strong(PP) Multicolor® придает особый вид разным видам одежды, от светлых тонов до контрастных цветов радуги. Нити DURAK Poly-Strong® PP повышают эффективность производства даже в самых сложных условиях.



Свойства продукта

- Надежная швейная нить с естественным внешним видом.
- Возможность окрашивания путем впрыска до 4 цветов.
- Особый вид - от светлых оттенков до контрастных цветов радуги.
- Позволяет использовать более тонкие швейные нитки, которые придают изделию законченный вид без ущерба для его прочности благодаря высокопрочному сердечнику.
- Специальные отделочные материалы обеспечивают безупречное шитье.

Poly-Strong PP Mult color[®] i

Области

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Рубашки
- Нижнее белье
- Домашний текстиль
- Рабочая одежда
- Джинсовые костюмы
- Мебель
- Квилтинг и матрасы



Физические свойства

Плавится при температуре 260°C и размягчается при 220 - 240°C. Усадка составляет менее 1% при 150°C.

Химические свойства

Минеральные кислоты: Устойчив к большинству минеральных кислот. **Щелочи:** Не подвержен воздействию слабых щелочей, умеренно устойчив к сильным щелочам.

Органические растворители: Не подвержен воздействию обычных растворителей, растворим в некоторых фенольных соединениях.

Отбеливание: не влияет.

Микроорганизмы (плесень/гниль): Не подвержен воздействию.
: Не подвергается воздействию.

Восстановление влажности: %0,4

Презентация

DURAK Poly-strong(PP) Multicolor[®] предлагает различные размеры и толщину метров.

Стойкость цвета

Washing fastness at 60°C	ISO 105 C06	Мин. 4
Водостойкость	ISO 105 E01	Мин. 4
Устойчивость к трению	ISO 105 X12	Мин. 4
Стойкость к гипохлориту	ISO 105 N01	Мин. 4
Стойкость к химической чистке	ISO 105 D01	Мин. 4
Стойкость к потливости	ISO 105 E04	Мин. 4
Устойчивость к искусственному освещению	ISO 105 B02	Мин. 4

Условия хранения

Хранить вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

Для многоцветных нитей средних и темных оттенков рекомендуется использовать низкоплавкую прокладку.



Poly-Strong PP Mult color® i

Диаграмма толщины и прочности

Билет №.	Номинальный Текс	Прочность CN	Удлинение %	Размер иглы (Нм)
18	150	7.200	18 - 26	140 - 180
25	120	6.100	18 - 26	125 - 180
30	105	5.400	18 - 26	110 - 140
50	60	2.750	18 - 26	100 - 125
60	50	2.600	18 - 26	100 - 125
80	40	2.000	16 - 24	80 - 100
100	30	1.600	16 - 24	80 - 90
120	24	1.250	12 - 20	70 - 90
150	20	920	12 - 20	60 - 80

Другие суббренды Poly-Strong PP

Poly-Strong PP WR®

Швейная нить из 100% полиэстера с водоотталкивающим покрытием. Имеет водоотталкивающее покрытие, не содержащее РСФ.

Poly-Strong PP UV®

100% полиэфирная швейная нить с сердечником, устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Poly-Strong(PP)UV® минимизирует УФ-разрушения, такие как обесцвечивание, низкая устойчивость к истиранию и потеря прочности.

Poly-Strong PP OS®

100% полиэфирная швейная нить с сердечным прядением, прошедшая специальную обработку для того, чтобы обеспечивать высокую производительность при пошиве в самых сложных условиях. Контролируемый процесс смазки осуществляется за счет исключения таких веществ, как силикон, смазка, графит, воск и парафин в процессе отделки.

Poly-Strong PP CFR®

100% полиэфирная швейная нить с сердечным прядением, изготовленная с добавлением огнестойких свойств. Поверхность нити покрыта огнезащитным химическим составом в соответствии со стандартами химического метода нанесения покрытия.

Poly-Strong PP Recycled®

100% полиэфирная швейная нить corespun, произведенная из 100% переработанного полиэстера. Она обладает всеми преимуществами экологических швейных ниток без ущерба для их качества.